

Kod produktu: 7488

FONDO PARQUIVE AN 007

Dane techniczne nr: 7488

1. WŁAŚCIWOŚCI

POLIURETANOWY BEZBARWNY PODKŁAD DO PARKIETÓW

- dobra siła wypełniania
- dobra rozlewność
- łatwe szlifowanie
- dobra przezroczystość
- szybkie schnięcie

2. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

2.1 SKŁAD CHEMICZNY	Mieszanka żywic alkidowych
2.2 KOLOR	Przezroczysty, żółknący
2.3 LEPKOŚĆ	35'' ± 4'' (CF4 w 20°C)
2.4 ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH	43% ± 0.5%
2.5 OKRES MAGAZYNOWANIA	12 miesięcy (w zamkniętych opakowaniach)
2.6 WARUNKI MAGAZYNOWANIA	18 to 35°C w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

3. PRZYGOTOWANIE MIESZANKI

3.1 PRODUKT	7488 FONDO PARQUIVE AN 007	100%
3.2 UTWARDZACZ	1433 FP 22 HARDENER	50%
3.3 ROZCIENICZALNIK	0380 THINNER OPAL AYD	30-40%
3.4 CZAS ŻYCIA MIESZANKI	co najmniej 4 godz. w 20-25°C	

4. WARUNKI APLIKACJI

4.1 POWIERZCHNIA Dobrze wyszlifowane panele surowego drewna.

	NISKIE CIŚNIENIE
CIŚNIENIE	4 bar
DYSZA	1.8 mm
LEPKOŚĆ	14''-16'' CF4
ZUŻYCIE	100 - 150 g/m ²

Kod produktu: 7488**FONDO PARQUIVE AN 007**

Dane techniczne nr: 7488

5. CZAS SCHNIĘCIA

5.1 PYŁOSUCHY	5 min
5.2 DO PRZENOSZENIA	25 min
5.3 DO SKŁADOWANIA	1 godz.
5.4 DO SZLIFOWANIA	5 godz.
5.5 PEŁNE SCHNIĘCIE	7 dni
5.6 WYGRZEWANIE W 45°C	45 min

6. PROCES LAKIERNICZY

ETAPY	ZUŻYCIE	CZAS SCHNIĘCIA
Szlifowanie P150-P180	//	//
FONDO PARQUIVE AN 007	2 X 150 g/m ²	24 godz.
Szlifowanie P320-P400	//	//
PARQUIVE GL 30	120-150 g/m ²	48 godz.

7. UWAGI

- 7.1 Należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych na etykiecie i w danych technicznych.