

POLICART 2008 BLACK

Kod produktu: 6633

Dane techniczne nr 6633

WYSOKIEJ JAKOŚCI

CZARNY PODKŁAD POLIESTROWY

1. WŁAŚCIWOŚCI

- doskonała stabilność pionowa
- dobra rozlewność
- doskonałe szlifowanie
- bardzo dobra siła wypełniania
- czarny kolor
- matowe wykończenie

2. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I FIZYCZNE

2.1 SKŁAD CHEMICZNY	żywice poliestrowe i styreny
2.2 KOLOR	czarny
2.3 LEPKOŚĆ	55''± 5'' (CF6 w 20°C)
2.4 CIĘŻAR WŁAŚCIWY	1,45 kg/l
2.5 OKRES MAGAZYNOWANIA	6 miesięcy (zamknięte opakowania)
2.6 WARUNKI MAGAZYNOWANIA	18 do 35°C w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

3. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

3.1 PRODUKT	6633 POLICART 2008 BLACK	100%
3.2 AKCELERATOR	0082 ACCELERANTE BASE	2%
3.3 UTWARDZACZ	0358 CAT. POLILUX lub 0360 LV 93	2%
3.4 ROZCIENICZALNIK	0397 ACETONE	10%
3.5 LEPKOŚĆ PRODUKTU GDU	11''±2'' (CF4 w 20°C)	
3.6 ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH	ok. 87%	
3.7 CZAS ŻYCIA MIESZANKI	35'±10' (0358) lub 150'±10' (0360) w 25°C	

3.8 Produkt można rozcieńczyć od 5% do 10%; im wyższy stopień rozcieńczenia, tym dłuższy czas życia mieszanki.

3.9 Dodanie akceleratora może być zredukowane do 1% w przypadku ciepłego środowiska pracy.

POLICART 2008 BLACK

Kod produktu: 6633

Dane techniczne nr 6633

4. WARUNKI APLIKACJI

4.1 POWIERZCHNIA

Wyszlifowane panele drewniane lub MDF.

	WYSOKIE CIŚNIENIE	NISKIE CIŚNIENIE	AIRLESS
CIŚNIENIE	30-40 bar	4 bar	30-40 bar
DYSZA	13/50	3 mm	13/50
LEPKOŚĆ	9-13" CF6	9-13" CF6	9-13" CF6
ZUŻYCIE	3 x 300 g/m ²	3 x 300 g/m ²	3 x 300 g/m ²

4.2 Konieczny może być wybór innej dyszy lub kąta natrysku w dostępnych funkcjach pompy.

5. CZAS SCHNIĘCIA

5.1 ŻELOWANIE	50 min ± 10 min
5.2 ODWRÓCENIE ELEMENTU	3 godz.
5.3 DO SKŁADOWANIA	6 godz.
5.4 DO SZLIFOWANIA	8 godz.
5.5 PEŁNE SCHNIĘCIE	7 dni

5.6 Powyższe czasy schnięcia zostały ustalone przy 25°C; im wyższa temperatura, tym krótszy czas schnięcia.

6. PROCES LAKIERNICZY

ETAPY	ZUŻYCIE	CZAS SCHNIĘCIA
Szlifowanie P120-P150-P180	//	//
ISOLANTE PALISSANDRO	100-150 g/m ²	24 godz.
POLICART 2008 BLACK	3 x 300 g/m ²	48 godz.
Szlifowanie P280-P400-P600	//	//
Błyszczący lub matowy lakier nawierzchniowy	//	//

6.1 W przypadku drewna egzotycznego, sugerowane jest nałożenie trzech warstw gruntu, z 2-godzinnym odstępem czasu pomiędzy każdą warstwą.

POLICART 2008 BLACK

Kod produktu: 6633

Dane techniczne nr 6633

7. UWAGI

- 7.1 Należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych na etykiecie i w danych technicznych.
- 7.2 Należy unikać bezpośredniej styczności akceleratora z utwardzaczem; może to wywołać pożar.
- 7.3 W przypadku aplikacji za pomocą systemu „double-suction” konieczne jest przygotowanie następujących mieszanek:

Mieszanka I	6365 POLICART 2008 BLACK	100%
	0082 ACCELERANTE BASE	4%
	0397 ACETONE	10%
Mieszanka II	6365 POLICART 2008 BLACK	100%
	0358 CAT. POLILUX	4%
	0397 ACETONE	10%

Należy upewnić się że użycie obydwu mieszanek jest takie samo. Kontrola wizualna jest wystarczająca.

Czas życia mieszanki I jest bardzo długi, podczas gdy czas życia mieszanki II wynosi maksymalnie 24 godziny w 20-25°C.