





Dane techniczne nr **W2000-PL**

IZOLATORY


ISOLANTE PALISSANDRO VELO N°1



1000 g +
1000 g +
500-1000 g




14-16" CF4 natrysk
20-25" CF4 polewarka
w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 1
Ciśnienie: 3-4 bar



Można nakładać
polewarką



Schnięcie w 20°C:
Wyschnięty dotykowo:
120 min
Pełne schnięcie: 7 dni

Czas życia mieszanki
w 20°C > 2 godz.

Wygryzewanie etapowo
w temp. od 20 do 50°C

OPIS

Dwuskładnikowy izolator poliuretanowy.

ZASTOSOWANIE

Odpowiedni na ciemne, egzotyczne drewno i MDF. Tworzy efekt barierowy dla ekstraktów z drewna.

CHARAKTERYSTYKA

- Doskonała siła izolująca
- Bardzo dobre wpijanie
- Bardzo dobra przezroczystość

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Można nakładać na wyroby drewniane, odpowiednio wyszlifowane i wygładzone, także na drewno barwione.

APLIKACJA

- Natrysk tradycyjny, AIRLESS lub AIRMIX
- Polewarka

Proporcje mieszania:

I1509 ISOLANTE PALISSANDRO VELO N.1
I1508 ISOLANTE PALISSANDRO N.2
I4262 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik medium) lub
I0391 DILUENTE 214 (rozcieńczalnik standardowy) lub
I0380 DILUENTE OPALAYD (rozcieńczalnik szybki)

wagowo / objętościowo

1000 części
1000 części

500-1000 części

W przypadku drewna egzotycznego zalecana jest aplikacja do 3 warstw izolatora z minimum dwugodzinnym odparowaniem pomiędzy warstwami.

Czas życia mieszanki: 2 godz. w 20-25°C

Lepkość w 20°C: 14-16" CF4 - natrysk
20-25" CF4 - polewarka

Ø dyszy do natrysku: 1,6-1,8 mm

Ciśnienie natrysku: 3-4 bar

Ilość warstw: 1

Ilość nakładanego produktu: 60-80 g/m²

Wydajność teoretyczna: 10 m²/l

V.O.C.: 755,66 g/l

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie w 25°C, przy wilgotności względnej RH < 65%:

Pyłosuchy: 30 min

Wyschnięty dotykowo: 120 min

Do składowania: 4 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wygrzewanie:

Można wygrzewać etapowo w temperaturach od 20°C do 50°C

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane

Szlifowanie powierzchni papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja bejcy (opcjonalnie)

Aplikacja ISOLANTE PALISSANDRO VELO

Aplikacja podkładu

Szlifowanie podkładu papierem ściernym P320-400

Aplikacja lakieru nawierzchniowego

DANE TECHNICZNE W2000-PL

09/2014