





Dane techniczne nr **W2102-PL**

BEZBARWNE PODKŁADY POLIURETANOWE


MASS FOND AS 93 TIX



1000 g +
500 g +
200-500 g



14-16" CF4 - natrysk
20-25" CF4 - polewarka
w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 1
Ciśnienie: 3-4 bar



Schnięcie w 20°C
Wyschnięty dotykowo:
60 min
Pełne schnięcie: 7 dni

Czas życia mieszanki
w 20°C > 2 godz.

Wygryzewanie w temp.
od 20 do 50°C

OPIS

Bezbarwny podkład poliuretanowy zalecany na wyroby wysokiej jakości.

ZASTOSOWANIE

Produkt o wszechstronnym zastosowaniu na różnego rodzaju wyroby przemysłowe.

CHARAKTERYSTYKA

- Doskonała siła wypełniania
- Doskonała stabilność pionowa
- Łatwe szlifowanie
- Bardzo dobra przezroczystość
- Szybkie schnięcie

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nakładać na wyroby drewniane, odpowiednio wyszlifowane i wygładzone, także na drewno barwione.

APLIKACJA

- Natrysk tradycyjny, AIRLESS lub AIRMIX
- Polewarka

Przygotowanie mieszanki:

wagowo / objętościowo

I8570 MASS FOND AS 93 TIX
I2135 FP040 CATALIZZATORE (utwardzacz standardowy)
I4262 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik medium) lub
I0391 DILUENTE 214 (rozcieńczalnik standardowy) lub
I0380 DILUENTE OPALAYD (rozcieńczalnik szybki)

1000 części
500 części
200-500 części

Można alternatywnie zastosować utwardzacze:

I2135 FP050 CATALIZZATORE (szybki)
I1751 FP16 VELO CATALIZZATORE (uniwersalny do podkładów i lakierów nawierzchniowych)

Czas życia mieszanki: 2 godz. w 20-25°C

Lepkość do natrysku w 20°C: 14-16" CF4 – natrysk; 20-25" CF4 – polewarka

Ø dyszy: 1,6-1,8 mm

Ciśnienie natrysku: 3-4 bar

Ilość warstw: 2 z ok. 1-godzinną przerwą i możliwym lekkim przeszlifowaniem pomiędzy warstwami

Ilość nakładanego produktu: 150-200 g/m²

Wydajność teoretyczna: 3 m²/l

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 30 min

Wyschnięty dotykowo: 60 min

Do składowania: 8 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wyrzewanie:

Odpowiedni do wygrzewania etapowo w temperaturach od 20°C do 50°C

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane

Szlifowanie papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja bejcy (opcjonalnie)

Aplikacja podkładu MASS FOND AS 93 TIX

Szlifowanie podkładu papierem ściernym P320-P500

Aplikacja lakieru nawierzchniowego

DANE TECHNICZNE W2102-PL
09/2014

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.
