





Dane techniczne nr **W3103-PL**

PODKŁADY POLIURETANOWE BARWIONE


MASS FOND C 50/20 BIANCO WHITE



1000 g +
500 g +
200-500 g



17-18'' CF4 w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 2
Ciśnienie: 3/ 4 bar



Schnięcie w 25°C
Wyschnięty dotykowo:
30 min
Pełne schnięcie: 7 dni
Wygrzewanie etapowo
w temp. od 20°C do 50°C

Czas życia mieszanki
w 20-25°C: 2 godz.

OPIS

Biały wypełniający podkład poliuretanowy ogólnego zastosowania.

ZASTOSOWANIE

Podkład na różnego rodzaju wyroby przemysłowe, gdzie wymagana jest wysoka siła krycia i wysoka siła wypełniania.

CHARAKTERYSTYKA

- Bardzo wysoka siła wypełniania
- Bardzo dobra stabilność pionowa
- Łatwe szlifowanie
- Wysoka siła krycia
- Szybkie schnięcie

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Należy nakładać na wyroby drewniane lub MDF, odpowiednio wyszlifowane i wygładzone.

APLIKACJA

Natrysk tradycyjny, AIRLESS, AIRMIX

Przygotowanie mieszanki:

I9516 MASS FOND C 50/20 BIANCO WHITE
I1751 FP 16 VELO CATALIZZATORE HARDENER (utwardzacz)
I4262 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik medium) lub
I0391 DILUENTE 214 (rozcieńczalnik standardowy) lub
I0380 DILUENTE OPALAYD (rozcieńczalnik szybki)

wagowo / objętościowo

1000 części
500 części

200-500 części

Czas życia mieszanki: 2 godz. w 20-25°C

Lepkość w 20°C: 17-18'' CF4

Ø dyszy do natrysku: 1,6-1,8 mm

Ciśnienie natrysku: 3-4 bar

Ilość warstw: 2 z 1-godzinną przerwą i możliwym przeszlifowaniem między warstwami

Ilość nakładanego produktu: 150-200 g/m²

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 15 min

Wyschnięty dotykowo: 30 min

Do składowania: 8 godz.



Pełne schnięcie: 7 dni

Wyrzewanie:

Można wygrzewać etapowo w temperaturach od 20°C do 50°C.

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane
Szlifowanie papierem ściernym P100-P150-P180
Aplikacja podkładu MASS FOND C 50/20 WHITE
Szlifowanie podkładu papierem ściernym P320-P500
Aplikacja lakieru nawierzchniowego

DANE TECHNICZNE W3103-PL
07/2015

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.

