





Dane techniczne nr **W3101-PL**

PODKŁADY POLIURETANOWE BARWIONE


MASS FOND C 50/14 BIANCO WHITE



1000 g +
500 g +
200-500 g



14-16" CF4 - natrysk
20-25" CF4 - polewarka
w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 2
Ciśnienie: 3-4 bar



Schnięcie w 20°C
Wyschnięty dotykowo:
60 min
Pełne schnięcie: 7 dni

Czas życia mieszanki
w 20°C > 2 godz.

Wygryzewanie w temp.
od 20 do 50°C

OPIS

Biały podkład poliuretanowy ogólnego zastosowania.

ZASTOSOWANIE

Podkład na różnego rodzaju wyroby, zwłaszcza o nieregularnym kształcie. Polecany szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka siła krycia.

CHARAKTERYSTYKA

- Wysoka siła wypełniania
- Bardzo dobra stabilność pionowa
- Łatwo się szlifuje
- Wysoka siła krycia
- Szybkie schnięcie

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Należy nakładać na wyroby drewniane lub MDF, odpowiednio wyszlifowane i wygładzone.

APLIKACJA

- Natrysk tradycyjny, AIRLESS lub AIRMIX

Przygotowanie mieszanki:

I7983 MASS FOND C 50/14 BIANCO WHITE
I1751 FP 16 VELO CATALIZZATORE HARDENER (utwardzacz)
I4262 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik medium) lub
I0391 DILUENTE 214 (rozcieńczalnik standardowy) lub
I0380 DILUENTE OPALAYD (rozcieńczalnik szybki)

wagowo / objętościowo

1000 części
500 części

200-500 części

Czas życia mieszanki: 2 godz. w 20-25°C

Lepkość do natrysku w 20°C: 14-16" CF4

Ø dyszy: 1,6-1,8 mm

Ciśnienie natrysku: 3-4 bar

Ilość warstw: 2 z ok. 1-godzinną przerwą i możliwym lekkim przeszlifowaniem pomiędzy warstwami

Ilość nakładanego produktu: 150-200 g/m²

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 15 min

Wyschnięty dotykowo: 30 min

Do składowania: 8 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wygrzewanie:

Odpowiedni do wygrzewania etapowo w temperaturach od 20°C do 50°C

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane

Szlifowanie papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja bejcy (opcjonalnie)

Aplikacja podkładu MASS FOND C 50/14 WHITE

Szlifowanie podkładu papierem ściernym P320-P500

Aplikacja lakieru nawierzchniowego

DANE TECHNICZNE W3101-PL

09/2014

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.
