

MASS FOND ST5 BLACK

Kod produktu: 7431

Dane techniczne nr 7431

WYSOKIEJ JAKOŚCI

CZARNY PODKLAD POLIURETANOWY

1. WŁAŚCIWOŚCI

- doskonała siła wypełniania
- doskonała stabilność pionowa
- bardzo łatwe szlifowanie
- doskonała siła krycia
- bardzo dobra rozlewność

2. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I FIZYCZNE

2.1 SKŁAD CHEMICZNY	mieszanka żywic alkidowych
2.2 KOLOR	czarny
2.3 LEPKOŚĆ	1'50'' ± 5'' (CF4 w 20°C)
2.4 ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI STAŁYCH	60% ± 0,5%
2.5 CIĘŻAR WŁAŚCIWY	1,2 kg/l
2.6 OKRES MAGAZYNOWANIA	12 miesięcy (zamknięte opakowania)
2.7 WARUNKI MAGAZYNOWANIA	18 do 35°C w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

3. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

3.1 PRODUKT	7431 MASS FOND ST5	100%
3.2 UTWARDZACZ	1751 FP16 HARDENER	40%
3.3 ROZCIENICZALNIK	0380 OPAL AYD THINNER	20-30%
3.4 CZAS ŻYCIA MIESZANKI	co najmniej 2 godz.	

4. WARUNKI APLIKACJI

4.1 POWIERZCHNIA Dobrze wyszlifowane surowe drewno lub MDF.

	NISKIE CIŚNIENIE
CIŚNIENIE	4 bar
DYSZA	1.6 mm
LEPKOŚĆ	12''-14'' CF4
ZUŻYCIE	240-300 g/m ²

MASS FOND ST5 BLACK

Kod produktu: 7431

Dane techniczne nr 7431

5. CZAS SCHNIĘCIA

5.1 PYŁOSUCHY	ok. 40 min
5.2 DO PRZENOSZENIA	ok. 2 godz.
5.3 DO SZLIFOWANIA	10 godz.
5.5 PEŁNE SCHNIĘCIE	7 dni

6. PROCES LAKIERNICZY

ETAPY	ZUŻYCIE	CZAS SCHNIĘCIA
Szlifowanie P120-P150-P180	//	//
MASS FOND ST5 BLACK	120-150 g/m ²	1 godz.
MASS FOND ST5 BLACK	120-150 g/m ²	10 godz.
Szlifowanie P280-P320-P400	//	//
Lakier nawierzchniowy	//	//

7. UWAGI

7.1 Należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych na etykiecie i w danych technicznych.