





Dane techniczne nr **W4001-PL**

BEZBARWNE LAKIERY POLIURETANOWE


ECOPAC AS 2000



1000 g +
500 g +
200-500 g



14-16" CF4 - natrysk
20-25" CF4 - polewarka
w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 1
Ciśnienie: 3-4 bar



Nadaje się na
polewarkę



Schnięcie w 20°C
Wyschnięty dotykowo:
90 min
Pełne schnięcie: 7 dni

Czas życia mieszanki
w 20°C > 2 godz.

Wygryzewanie w temp.
od 20 do 50°C

OPIS

Matowy, bezbarwny lakier nawierzchniowy poliuretanowy.

ZASTOSOWANIE

Doskonale jako matowe wykończenie paneli drewnianych i elementów mebli.

CHARAKTERYSTYKA

- Dobra stabilność pionowa
- Szybkie schnięcie
- Twarda powłoka
- Dobra odporność chemiczna
- Dobra rozlewność

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Należy nakładać na wyroby drewniane, pokryte podkładem wyszlifowanym papierem ściernym do P400.

APLIKACJA

- Natrysk tradycyjny, AIRLESS lub AIRMIX
- Polewarka

Przygotowanie mieszanki:

wagowo / objętościowo

ECOPAC AS 2000
I2135 FP040 CATALIZZATORE (utwardzacz standardowy)
I4262 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik medium) lub
I0391 DILUENTE 214 (rozcieńczalnik standardowy) lub
I0380 DILUENTE OPALAYD (rozcieńczalnik szybki)

1000 części
500 części

200-500 części

Można alternatywnie zastosować następujące utwardzacze:

I2135 FP050 CATALIZZATORE (szybki)
I1751 FP16 VELO CATALIZZATORE HARDENER (uniwersalny do podkładów i nawierzchni)

Czas życia mieszanki: 2 godz. w 20-25°C

Lepkość w 20°C: 14-16" CF4 - natrysk

20-25" CF4 - polewarka

Ø dyszy do natrysku: 1,6-1,8 mm

Ciśnienie natrysku: 3-4 bar

Ilość warstw: 1

Ilość nakładanego produktu: 120-160 g/m²

Wydajność teoretyczna: 5 m²/l

V.O.C.: 472,4 g/l

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 45 min

Wyschnięty dotykowo: 90 min

Do składowania: 12 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wygrzewanie:

Odpowiedni do wygrzewania etapowo w temperaturach od 20°C do 50°C

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane

Szlifowanie papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja bejcy (opcjonalnie)

Aplikacja podkładu

Szlifowanie podkładu papierem ściernym P320-P400

Aplikacja lakieru ECOPAC AS 2000

DANE TECHNICZNE W4001-PL
09/2014

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.
