





Dane techniczne **W2301-PL**

BEZBARWNE PODKŁADY AKRYLOWE


ACRYFOND AY 98



1000 g +
200 g +
200-500 g




14-16" CF4 - natrysk
20-25" CF4 - polewarka
w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 2
Ciśnienie: 3-4 bar



Nadaje się na
polewarkę



Schnięcie w 20°C
Wyschnięty dotykowo:
45 min
Pełne schnięcie: 7 dni

Czas życia mieszanki
w 20°C > 2 godz.

Wygryzewanie w temp.
od 20 do 50°C

OPIS

Dwuskładnikowy bezbarwny podkład akrylowy.

ZASTOSOWANIE

Nieźółknący podkład na różnego rodzaju wyroby drewniane (otwarte pory drewna).

CHARAKTERYSTYKA

- Dobra stabilność pionowa
- Bardzo dobre wpijanie
- Szybkie schnięcie
- Nieźółknący
- Łatwe szlifowanie
- Bardzo dobra przezroczystość
- Odpowiedni do cykli z otwartymi porami drewna

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nakładać na wyroby drewniane, odpowiednio wyszlifowane i wygładzone, także na drewno barwione.

APLIKACJA

- Natrysk tradycyjny (niskie ciśnienie), AIRLESS lub AIRMIX
- Polewarka

Przygotowanie mieszanki:

I2906 ACRYFOND AY 98
I2914 ACRYL 15 CAT. (utwardzacz szybki) lub
I3141 ACRYL 20 CAT. (utwardzacz standardowy)
I4262 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik medium) lub
I0391 DILUENTE 214 (rozcieńczalnik standardowy) lub
I0380 DILUENTE OPALAYD (rozcieńczalnik szybki)

wagowo / objętościowo

1000 części

200 części

200-500 części

Czas życia mieszanki: 2 godz. w 20-25°C

Lepkość w 20°C: 14-16" CF4 - natrysk

20-25" CF4 - polewarka

Ø dyszy do natrysku: 1,6-1,8 mm

Ciśnienie natrysku: 3-4 bar

Ilość warstw: 2 z co najmniej 1-godzinną przerwą pomiędzy warstwami

Ilość nakładanego produktu: 120-180 g/m²

Wydajność teoretyczna: 3 m²/l

V.O.C.: 687,92 g/l

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 15 min

Wyschnięty dotykowo: 45 min

Do składowania: 6 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wygryzewanie:

Odpowiedni do wygrzewania etapowo w temperaturach od 20°C do 50°C

ZAŁECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane z otwartymi porami (np. dąb, jesion)

Szlifowanie powierzchni papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja podkładu ACRYFOND AY 98

Szlifowanie podkładu papierem ściernym do P500

Aplikacja lakieru nawierzchniowego

DANE TECHNICZNE W2301-PL

09/2014

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.
