





Dane techniczne nr **W4002-PL**

BEZBARWNE LAKIERY POLIURETANOWE


RAPIDUR PA



1000 g +
500 g +
200-500 g



14-16" CF4 - natrysk
20-25" CF4 - polewarka
w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 1
Ciśnienie: 3-4 bar



Nadaje się na
polewarkę



Schnięcie w 20°C
Wyschnięty dotykowo:
90 min
Pełne schnięcie: 7 dni

Czas życia mieszanki
w 20°C > 2 godz.

Wygryzewanie etapowo
w temp. od 20 do 50°C

OPIS

Szybkoschnący matowy poliuretanowy lakier nawierzchniowy, bezbarwny.

ZASTOSOWANIE

Jako matowe wykończenie na panelach drewnianych i elementach mebli i wyposażenia.

CHARAKTERYSTYKA

- Dobra stabilność pionowa
- Szybkie schnięcie
- Dobra twardość
- Dobra odporność chemiczna
- Dobra rozlewność

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Należy nakładać na wyroby drewniane, pokryte odpowiednim podkładem. Wyszlifować podkład papierem ściernym do P400.

APLIKACJA

- Natrysk tradycyjny, AIRLESS lub AIRMIX.
- Polewarka

Przygotowanie mieszanki:

RAPIDUR PA
I3869 CAT. M260 (utwardzacz standardowy)
I4262 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik medium-wolny) lub
I0391 DILUENTE 214 (rozcieńczalnik standardowy) lub
I0380 DILUENTE OPALAYD (rozcieńczalnik szybki)

wagowo / objęściowo

1000 części
500 części

200-500 części

Ten produkt można również stosować alternatywnie z utwardzaczami:
I0815 utwardzacz M240 (wolny)
I1751 utwardzacz FP16 (uniwersalny po podkładów i nawierzchni)

Czas życia mieszanki: 2 godz. w 20-25°C
Lepkość do natrysku w 20°C: 14-16" CF4 - natrysk
20-25" CF4 - polewarka

Ø dyszy do natrysku: 1,6-1,8 mm
Ciśnienie natrysku: 3-4 bar
Ilość warstw: 1
Ilość nakładanego produktu: 120-160 g/m²

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 45 min

Wyschnięty dotykowo: 90 min

Do składowania: 12 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wygrzewanie:

Odpowiedni do wygrzewania etapowo w temperaturach od 20°C do 50°C

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane

Szlifowanie powierzchni papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja bejcy (opcjonalnie)

Aplikacja podkładu

Szlifowanie podkładu papierem ściernym P320-P400

Aplikacja RAPIDUR PA

DANE TECHNICZNE W4002-PL
09/2014

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.
