





Dane techniczne nr **W4005-PL**

BEZBARWNE LAKIERY POLIURETANOWE


275 LUCIPOL TRANSPARENTE



1000 g +
1000 g +
400-600 g



14-16" CF4 w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 1-2
Ciśnienie: 3-4 bar



Schnięcie w 20°C
Wyschnięty dotykowo:
2 godz.
Pełne schnięcie: 7 dni

Czas życia mieszanki
w 20°C > 2 godz.

Wygryzewanie w temp.
od 20 do 50°C

OPIS

Poliuretanowy, błyszczący lakier nawierzchniowy do pokrywania różnych wyrobów. Może być polerowany.

ZASTOSOWANIE

Jako błyszczący nieżółknący lakier nawierzchniowy na panele drewniane i elementy mebli.

CHARAKTERYSTYKA

- Dobra stabilność pionowa
- Doskonała rozlewność
- Wysoka twardość powierzchni
- Bardzo dobra odporność chemiczna
- Do polerowania
- Nieżółknący

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nakładać na podkłady poliestrowe lub poliuretanowe, wyszlifowane papierem ściernym do P600.

APLIKACJA

- Natrysk tradycyjny - niskie ciśnienie, AIRLESS lub AIRMIX.

Przygotowanie mieszanki:

15480 275 LUCIPOL TRANSPARENTE
16339 L 106 C CATALIZZATORE (utwardzacz)
13580 DILUENTE 231 (rozcieńczalnik wolny) lub
17929 DILUENTE 232 (rozcieńczalnik bardzo wolny) lub
14262 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik medium) lub
15543 DILUENTE 237 (rozcieńczalnik szybki)

wagowo / objętościowo

1000 części
1000 części

400-600 części

Czas życia mieszanki: 2 godz. w 20-25°C
Lepkość do natrysku w 20°C: 14-16" CF4
Ø dyszy: 1,6-1,8 mm
Ciśnienie: 3-4 bar
Ilość warstw: 1-2
Ilość nakładanego produktu: 100-120 g/m²
V.O.C.: należy odnieść się do właściwych kart charakterystyki (MSDS)

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 1 godz.

Wyschnięty dotykowo: 2 godz.

Do składowania: 12 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wyrzewanie:

Można wyrzewać etapowo w temp. 20°C-50°C

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane

Szlifowanie papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja podkładu

Szlifowanie papierem ściernym P280-P320-P600-P800

Aplikacja lakieru 275 LUCIPOL TRASPARENTE, 120-140 g/m²

UWAGI

- W przypadku aplikacji w wysokiej temperaturze, można zastosować rozcieńczalnik I7929 DILUENTE 232 w proporcji 40-60%
- W przypadku aplikacji w temperaturze poniżej 20°C należy zastosować rozcieńczalnik I5543 DILUENTE 237 w proporcji 40-60%
- W przypadku polerowania należy nakładać następująco:
 - Pierwsza warstwa: 100-120 g/m²
 - Odparowanie: 60'-90' w temperaturze pokojowej
 - Druga warstwa: 120-140 g/m²
 - Schnięcie: minimum 48 godz.
 - Polerowanie

DANE TECHNICZNE W4005-PL

09/2014

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.