





Dane techniczne nr **W5004-PL**

LAKIERY POLIURETANOWE BARWIONE


BIANCO 282 R EL LUCIPOL



1000 g +
1000 g +
400-600 g




14-16" CF4 - natrysk
20-25" CF4 - polewarka
w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 1-2
Ciśnienie: 3-4 bar



Nadaje się na
polewarkę



Schnięcie w 20°C
Wyschnięty dotykowo:
120 min
Pełne schnięcie: 7 dni

Czas życia mieszanki
w 20°C > 2 godz.

Wysychanie w temp.
od 20 do 50°C

OPIS

Poliuretanowy, błyszczący lakier nawierzchniowy do pokrywania wyrobów drewnianych. Może być polerowany.

ZASTOSOWANIE

Jako błyszczący, nieżółknący lakier nawierzchniowy na panele drewniane i elementy mebli. Nadaje się również na trójwymiarowe wyroby obrabiane na tokarce.

CHARAKTERYSTYKA

- Dobra stabilność pionowa
- Wysoka siła wypełniania
- Doskonała rozlewność
- Wysoka twardość powierzchni
- Dobra odporność chemiczna
- Nieżółknący

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nakładać na powierzchnie drewniane pokryte białym podkładem wyszlifowanym papierem ściernym do P600-P800.

APLIKACJA

- Natrysk tradycyjny, AIRLESS lub AIRMIX
- Polewarka

Przygotowanie mieszanki:

I1378 BIANCO 282 R EL LUCIPOL
I6339 L 106 C CATALIZZATORE (utwardzacz)
I3580 DILUENTE 231 (rozcieńczalnik wolny) lub
I7929 DILUENTE 232 (rozcieńczalnik bardzo wolny) lub
I4262 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik medium) lub
I5543 DILUENTE 237 (rozcieńczalnik szybki)

wagowo / objętościowo

1000 części
1000 części

400-600 części

Czas życia mieszanki: 2 godz. w 20-25°C
Lepkość w 20°C: 14-16" CF4 - natrysk
20-25" CF4 - polewarka
Ø dyszy do natrysku: 1,6-1,8 mm
Ciśnienie natrysku: 3-4 bar
Ilość warstw: 1-2
Ilość nakładanego produktu: 100-140 g/m²

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 60 min

Wyschnięty dotykowo: 120 min

Do składowania: 12 godz.

Do polerowania: 48 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wygrzewanie:

Można wygrzewać etapowo w temp. od 20°C do 50°C

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane

Szlifowanie papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja białego podkładu

Szlifowanie papierem ściernym P320-P400-P800

Aplikacja lakieru BIANCO 282 R EL LUCIPOL

Polerowanie po upływie minimum 48 godz.

DANE TECHNICZNE W5004-PL

09/2014

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.
