





Dane techniczne nr **W4100-PL**

BEZBARWNE LAKIERY AKRYLOWE


ACRYLACK AY 126



1000 g +
200 g +
200-500 g




14-16" CF4 - natrysk
20-25" CF4 - polewarka
w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 1
Ciśnienie: 3-4 bar



Nadaje się na
polewarkę



Schnięcie w 20°C
Wyschnięty dotykowo:
60 min
Pełne schnięcie: 7 dni

Czas życia mieszanki
w 20°C > 2 godz.

Wygryzewanie w temp.
od 20 do 50°C

OPIS

Dwuskładnikowy matowy lakier bezbarwny akrylowy.

ZASTOSOWANIE

Nieżółknący lakier, odpowiedni na wyroby drewniane (otwarte pory drewna). Dostępny w różnych stopniach połysku.

CHARAKTERYSTYKA

- Dobra stabilność pionowa
- Wysoka twardość powłoki
- Doskonała odporność chemiczna
- Bardzo dobre wpijanie
- Szybkie schnięcie
- Nieżółknący

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nakładać na wyroby drewniane, pokryte podkładem poliuretanowym, akrylowym, poliestrowym lub UV, wyszlifowanym papierem ściernym do P400.

APLIKACJA

- Natrysk niskociśnieniowy, AIRLESS lub AIRMIX
- Polewarka

Przygotowanie mieszanki:

ACRYLACK AY 126
I2914 ACRYL 15 CATALIZZATORE (utwardzacz szybki)
I3141 ACRYL 20 CATALIZZATORE (utwardzacz standardowy)
I4262 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik medium) lub
I0391 DILUENTE 214 (rozcieńczalnik standardowy) lub
I0380 DILUENTE OPALAYD (rozcieńczalnik szybki)

wagowo / objętościowo

1000 części

200 części

200-500 części

Czas życia mieszanki: 2 godz. w 20-25°C

Lepkość w 20°C: 14-16" CF4 - natrysk

20-25" CF4 - polewarka

Ø dyszy do natrysku: 1,6-1,8 mm

Ciśnienie natrysku: 3-4 bar

Ilość warstw: 1

Ilość nakładanego produktu: 120-160 g/m²

Wydajność teoretyczna: 5 m²/l

V.O.C.: 733,4 g/l

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 30 min

Wyschnięty dotykowo: 60 min

Do składowania: 8 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wygryzewanie:

Odpowiedni do wygrzewania etapowo w temperaturach od 20°C do 50°C

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane (drewno o otwartych porach, np. dąb, jesion)

Szlifowanie papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja bejcy

Aplikacja podkładu

Szlifowanie podkładu papierem ściernym do P400

Aplikacja ACRYLACK AY 126

DANE TECHNICZNE W4100-PL

09/2014

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.
