





Dane techniczne nr **W4102-PL**

BEZBARWNE LAKIERY AKRYLOWE


ACRYSOFT AY 88



1000 g +
200 g +
200-500 g




14-16" CF4 natrysk
20-25" CF4 polewarka
w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 2
Ciśnienie: 3-4 bar



Nadaje się na
polewarkę



Schnięcie w 20°C
Wyschnięty dotykowo:
60 min
Pełne schnięcie: 7 dni

Czas życia mieszanki
w 20°C > 2 godz.

Wygryzewanie w temp.
od 20 do 50°C

OPIS

Dwuskładnikowy matowy lakier bezbarwny dający efekt surowego drewna.

ZASTOSOWANIE

Nieżółknący lakier, odpowiedni na wyroby drewniane (otwarte pory drewna). Daje efekt naturalnego, nielakierowanego drewna, zapewniając jednocześnie doskonałą ochronę.

CHARAKTERYSTYKA

- Dobra stabilność pionowa
- Wysoka twardość powłoki
- Doskonała odporność chemiczna
- Bardzo dobre wpijanie
- Szybkie schnięcie
- Nieżółknący

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nakładać na wyroby drewniane, odpowiednio wyszlifowane papierem ściernym do P180.

APLIKACJA

- Natrysk tradycyjny, AIRLESS lub AIRMIX
- Polewarka

Przygotowanie mieszanki:

I5931 ACRYSOFT AY 88
I2914 ACRYL 15 CATALIZZATORE (utwardzacz szybki)
I3141 ACRYL 20 CATALIZZATORE (utwardzacz standardowy)
I4262 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik medium) lub
I0391 DILUENTE 214 (rozcieńczalnik standardowy) lub
I0380 DILUENTE OPALAYD (rozcieńczalnik szybki)

wagowo / objętościowo

1000 części

200 części

200-500 części

Czas życia mieszanki: 2 godz. w 20-25°C

Lepkość w 20°C: 14-16" CF4 - natrysk

20-25" CF4 - polewarka

Ø dyszy do natrysku: 1,6-1,8 mm

Ciśnienie natrysku: 3-4 bar

Ilość warstw: 2

Ilość nakładanego produktu: 120-160 g/m²

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 30 min

Wyschnięty dotykowo: 60 min

Do składowania: 8 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wygryzewanie:

Odpowiedni do wygrzewania etapowo w temperaturach od 20°C do 50°C

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane (drewno o otwartych porach, np. dąb, jesion)

Szlifowanie papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja bejcy (opcjonalnie)

Aplikacja ACRYSOFT AY 88

Szlifowanie papierem ściernym do P400

Aplikacja ACRYSOFT AY 88

DANE TECHNICZNE W4102-PL

09/2014

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.
