





Dane techniczne nr **W4104-PL**

BEZBARWNE LAKIERY AKRYLOWE


ACRYLACK AY 101



1000 g +
500 g +
300-600 g



14-16" CF4 w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 1-2
Ciśnienie: 3-4 bar



Schnięcie w 20°C
Wyschnięty dotykowo:
24 godz.
Pełne schnięcie: 7 dni

Czas życia mieszanki
w 20°C > 2 godz.

Wygryzewanie w temp.
od 20 do 50°C

OPIS

Dwuskładnikowy błyszczący lakier bezbarwny akrylowy, może być polerowany.

ZASTOSOWANIE

Nieżółknący lakier błyszczący, odpowiedni na panele drewniane i elementy mebli.

CHARAKTERYSTYKA

- Dobra stabilność pionowa
- Doskonała rozlewność
- Wysoka twardość powłoki
- Bardzo dobra odporność chemiczna
- Do polerowania
- Nieżółknący

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nakładać na wyroby drewniane, pokryte podkładem poliestrowym lub poliuretanowym, wyszlifowanym papierem ściernym do P600.

APLIKACJA

- Natrysk niskociśnieniowy, AIRLESS lub AIRMIX

Przygotowanie mieszanki:

I7928 ACRYLACK AY 101
I4588 ACRYL 100 CATALIZZATORE (utwardzacz)
I3580 DILUENTE 231 (rozcieńczalnik wolny) lub
I7929 DILUENTE 232 (rozcieńczalnik bardzo wolny) lub
I4262 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik medium) lub
I5543 DILUENTE 237 (rozcieńczalnik szybki)

wagowo / objętościowo

1000 części
500 części

300-600 części

Czas życia mieszanki: 2 godz. w 20-25°C
Lepkość do natrysku w 20°C: 14-16" CF4
Ø dyszy do natrysku: 1,6-1,8 mm
Ciśnienie natrysku: 3-4 bar
Ilość warstw: 1-2
Ilość nakładanego produktu: 100-140 g/m²
V.O.C.: należy odnieść się do właściwych kart charakterystyki (MSDS)

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 2 godz.

Wyschnięty dotykowo: 24 godz.

Do składowania: 48 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wygrzewanie:

Odpowiedni do wygrzewania etapowo w temperaturach od 20°C do 50°C

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane

Szlifowanie papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja podkładu

Szlifowanie podkładu papierem ściernym P280-P320-P600-P800

Aplikacja AY101 LUCIDO ACRILICO

UWAGI

- W przypadku aplikacji w temperaturze powyżej 30°C można zastosować rozcieńczalnik I7929 DILUENTE 232 w proporcji 40-50%
- W przypadku aplikacji w temperaturze poniżej 20°C należy zastosować rozcieńczalnik I5543 DILUENTE 237 w proporcji 40-50%
- Można polerować w czasie 24-48 godzin od aplikacji

DANE TECHNICZNE W4104-PL

09/2014

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa. Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.
