





Dane techniczne nr **W4400-PL**

BEZBARWNE LAKIERY WODOROZCIEŃCZALNE


HYDROPAC IM 66



1000 g +
50 g




60" CF4 natrysk
60" CF4 polewarka
w 20°C



Ø 1,8-2,0 mm
Ilość warstw: 2
Ciśnienie: 3-4 bar



Nadaje się na
polewarkę



Schnięcie w 20°C
Wyschnięty dotykowo:
120 min
Pełne schnięcie: 7 dni

Wygryzewanie w temp.
od 20 do 50°C

OPIS

Jednoskładnikowy wodorozcieńczalny lakier bezbarwny. Może być stosowany jako warstwa izolująca oraz nawierzchniowa.

ZASTOSOWANIE

Odpowiedni jako bezbarwna wodorozcieńczalna powłoka na panele drewniane i meble. Również na wyroby z drewna o otwartych porach.

CHARAKTERYSTYKA

- Dobra stabilność pionowa
- Szybkie schnięcie
- Twarda powłoka
- Dobra odporność chemiczna
- Dobra rozlewność
- Bardzo dobre wpijanie
- Wysoka przezroczystość

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nakładać na wyroby drewniane, odpowiednio wyszlifowane i wygładzone, także na drewno barwione.

APLIKACJA

- Natrysk tradycyjny, AIRLESS lub AIRMIX
- Polewarka

Przygotowanie mieszanki:

I7044 HYDROPAC IM
I3301 GP-AU 037 THINNER (rozcieńczalnik)

wagowo / objętościowo

1000 części
maks. 50 części

Można również zastosować utwardzacz:
I6159 HYDROCAT 0091 RETICOLANTE (szybki)

20-30 części

Lepkość w 20°C: 60" CF4 - natrysk
60" CF4 - polewarka

Ø dyszy do natrysku: 1,8-2,0 mm

Ciśnienie natrysku: 3-4 bar

Ilość warstw: 2, z lekkim przeszlifowaniem po upływie 4 godzin pomiędzy warstwami

Ilość nakładanego produktu: 160-180 g/m²

Wydajność teoretyczna: 5 m²/l

V.O.C.: 43,62 g/l

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 45 min

Wyschnięty dotykowo: 120 min

Do składowania: 12 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wygryzewanie:

Odpowiedni do wygrzewania etapowo w temperaturach od 20°C do 50°C

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane

Szlifowanie papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja HYDROPAC IM 66

Szlifowanie papierem ściernym P320-P400

Aplikacja HYDROPAC IM 66

DANE TECHNICZNE W4400-PL

09/2014

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.
