





Dane techniczne nr **W300-PL**

LAKIERY AKRYLOWE


VETRIVE



1000 g +
200 g +
200-500 g



14-16" CF4 w 20°C



Ø 1,6-1,8 mm
Ilość warstw: 1
Ciśnienie: 3-4 bar



Schnięcie w 20°C
Wyschnięty dotykowo:
4 godz.
Pełne schnięcie: 7 dni

Czas życia mieszanki
w 20°C > 2 godz.

Wygryzewanie w temp.
od 20 do 50°C

OPIS

Lakier akrylowy na szkło.

ZASTOSOWANIE

Lakier na szklane elementy mebli i wyposażenia, użytkowane wewnątrz (blaty stołów, szyby w szafkach itp.)

CHARAKTERYSTYKA

- Doskonała rozlewność
- Wysoka siła krycia
- Twarda powłoka
- Doskonała odporność chemiczna

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Oczyszczyć szkło za pomocą rozcieńczalnika I0403 DILUENTE VERNICE TRASPARENTE i przetrzeć ściereczką antystatyczną.

APLIKACJA

- Natrysk niskociśnieniowy
- Polewarka

Przygotowanie mieszanki:

VETRIVE
I4793 CATALIZZATORE CV 010 (utwardzacz)
I4262 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik medium) lub
I0391 DILUENTE 214 (rozcieńczalnik standardowy) lub
I0380 DILUENTE OPALAYD (rozcieńczalnik szybki)

wagowo / objętościowo

1000 części
200 części
200-500 części

Czas życia mieszanki: 2 godz. w 20-25°C

Lepkość w 20°C: 14-16" CF4 - natrysk
20-25" CF4 - polewarka

Ø dyszy do natrysku: 1,6-1,8 mm

Ciśnienie natrysku: 3-4 bar

Ilość warstw: 1

Ilość nakładanego produktu: 120-150 g/m²

V.O.C.: należy odnieść się do właściwych kart charakterystyki (MSDS)

DRYING TIMES

Schnięcie przy 25°C i wilgotności względnej < 65%:

Pyłosuchy: 45 min

Wyschnięty dotykowo: 4 godz.

Do składowania: 8 godz.

Pełne schnięcie: 7 dni

Wygryzewanie:

Odpowiedni do wygrzewania etapowo w temperaturach od 20°C do 50°C

ZAŁECANY CYKL LAKIERNICZY

Powierzchnie szklane

Dokładne oczyszczenie powierzchni

Aplikacja VETRIVE, 120-150 g/m²

DANE TECHNICZNE W300-PL

11/2013

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa.
Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.
