

VETRIVE W

Kod produktu: 8089

Dane techniczne nr 8089

DWUSKŁADNIKOWY WODOROZCIEŃCZALNY

BEZBARWNY LAKIER NA SZKŁO

2. WŁAŚCIWOŚCI

- satynowe wykończenie
- bardzo dobre krycie (jeśli stosujemy lakier w kolorze)
- bardzo dobra odporność chemiczna
- certyfikat CATAS
- bardzo dobra twardość
- odpowiedni jako binder w przypadku powłok w kolorze

2. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I FIZYCZNE

2.1 SKŁAD CHEMICZNY

2.2 KOLOR

2.3 LEPKOŚĆ

2.4 OKRES MAGAZYNOWANIA

2.5 WARUNKI MAGAZYNOWANIA

mieszanka żywic akrylowych w wodzie
przezroczysty

40''± 5'' (CF6 w 20°C)

6 miesięcy (zamknięte opakowania)

18 do 35°C w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach

3. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

3.1 PRODUKT

8089 VETRIVE W

100%

3.2 UTWARDZACZ

4794 CV 020 HARDENER

2-3%

3.3 ROZCIEŃCZALNIK

WODA DESTYLOWANA

lub

3301 GP-AU 037

0-5%

3.4 CZAS ŻYCIA MIESZANKI

co najmniej 2 godziny w 20°C

4. WARUNKI APLIKACJI

4.1 POWIERZCHNIA

Szkło oczyszczone za pomocą wody i alkoholu.

	NISKIE CIŚNIENIE	AIR MIX
CIŚNIENIE	4 bar	80-120 bar
DYSZA	1.8-2.0 mm	13/50
LEPKOŚĆ	35-40'' CF6	35-40'' CF6
ZUŻYCIE	110-120 g/m ²	110-120 g/m ²

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przez wykwalifikowany personel, posiadający niezbędną wiedzę na temat prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z danymi technicznymi i kartami bezpieczeństwa. Wszystkie zawarte informacje są wynikiem wiedzy, doświadczenia i przeprowadzonych testów, jakkolwiek nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.

VETRIVE W

Kod produktu: 8089

Dane techniczne

5. CZAS SCHNIĘCIA

5.1 PYŁOSUCHY	ok. 60 min
5.2 DO PRZENOSZENIA	ok. 90 min
5.3 DO POKRYWANIA	ok. 8 godz.
5.5 PEŁNE SCHNIĘCIE	7 dni

6. PROCES LAKIERNICZY

ETAPY	ZUŻYCIE	CZAS SCHNIĘCIA
Oczyszczenie szkła za pomocą wody i alkoholu	//	//
VETRIVE W	120 g/m ²	8 godz.

7. UWAGI

- 7.1 Należy ściśle przestrzegać instrukcji zawartych na etykiecie i w danych technicznych.
- 7.2 Produkt jest wrażliwy na mróz.
- 7.3 Nie należy stosować w temperaturze poniżej 18°C.