





Dane techniczne nr **W1300-PL**

BEJCE DO DREWNA

SERIE GP-SH



100 g +
0-500 g



14-16" CF2 - natrysk
w 20°C



Ø 1,2-1,6 mm
Ilość warstw: 1
Ciśnienie: 3-4 bar



Schnięcie w 20°C:
Wyschnięty dotykowo: 60 sek.
Pełne schnięcie: 10 min

OPIS

Skoncentrowane, wodorozcieńczalne, transparentne bejce do drewna.

ZASTOSOWANIE

Bejce o wszechstronnym zastosowaniu, do bezpośredniego nakładania na wyszlifowane drewno.

CHARAKTERYSTYKA

- Wodorozcieńczalne
- Wysoka koncentracja barwników
- Wysoki połysk
- Transparentne

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Należy nakładać na wyroby drewniane, odpowiednio wyszlifowane i wygładzone.

APLIKACJA

- Natrysk ręczny
- Natrysk automatyczny

Proporcje mieszania:

SERIE GP-SH (koncentrat)
I3301 GP-AU 037 THINNER (rozcieńczalnik)

wagowo / objętościowo

100 części
od 0 do 500 części*

*stopień rozcieńczenia zależy od siły krycia, jaką chcemy uzyskać

DODATKI

I4171 GP-AU 023 TRASPARENTE
I6601 GP-AU 038 UNIFORMANTE

0-500 części

Lepkość do natrysku w 20°C: 14-16" CF2
Ø dyszy: 1,2-1,6 mm
Ciśnienie powietrza: 3-4 bar
Ilość warstw: 1

CZAS SCHNIĘCIA

Schnięcie w 20-25°C:

Wyschnięty dotykowo: 60"

Pełne schnięcie: 10 min

Uwaga: Pełne schnięcie w przypadku rozcieńczania wodą – 2 godz.

Wygrzewanie:

Można suszyć pod lampami IR lub w komorze lakierniczej w temperaturze od 20° C do 50°C.

ZALECANY CYKL LAKIERNICZY

Różnego rodzaju powierzchnie drewniane

Szlifowanie powierzchni papierem ściernym P100-P150-P180

Aplikacja bejcy SERIE GP-SH

Aplikacja podkładu

Szlifowanie podkładu papierem ściernym P320-P500

Aplikacja lakieru nawierzchniowego

DANE TECHNICZNE W1300-PL

09/2014